

DECLARATION OF PERFORMANCE
DOPIB039_S275JR_UK (1.0044)_EN 10025-1:2004

Code d'identification unique du produit type : **S275JR (1.0044)**

1. Usages prévus : **Structures métalliques ou structures mixtes acier-béton**
2. Fabricant: **Industeel Belgium S.A - 266, Rue de Chatelet – B6030 Marchienne-au-Pont - Belgium.**
Email : fabian.arrogante@arcelormittal.com –
Website : <https://industeel.arcelormittal.com/downloads/certifications-quality/>
3. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **System 2+**
4. Norme harmonisée: **EN 10025-1:2004**
5. Organisme notifié : **BSI N°0086 – Certificat 0086-CPR-787840**
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance				Norme harmonisée
Tolérances sur les dimensions et la forme	Epaisseur, longueur, largeur, Planéité de la tôle après découpe		EN 10029:2010 ou selon commande client		EN 10025-1:2004
EN 10025-2 : 2019					
Limite d'élasticité	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs (MPa)		
	>	≤	ReH min		
		16	275		
	16	40	265		
	40	63	255		
	63	80	245		
	80	100	235		
	100	150	225		
Résistance à la traction	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs (MPa)		
	>	≤	Rm min	Rm max	
		2,99	430	580	
	2,99	100	410	560	
	100	150	400	540	
Allongement	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs		
	>	≤	% min		
		1	13	Lo = 80mm	
	1	1,5	14	Lo = 80mm	
	1,5	2	15	Lo = 80mm	
	2	2,5	16	Lo = 80mm	
	2,5	2,99	17	Lo = 80mm	
	2,99	40	21	5,65√So	
	40	63	20	5,65√So	
	63	100	19	5,65√So	
Résistance au choc	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs (trans.)		
	>	≤	KV mini (J)	T°	
	5,99	8,49	14	20°C	
	8,49	10,99	21	20°C	
10,99	250	27	20°C		
Soudabilité CEV	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs		
	>	≤	% max		
		40	0,40		
	40	150	0,42		
Durabilité (composition chimique)	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs		
	>	≤	%		
		40	C ≤ 0,21 Mn ≤ 1,50 P ≤ 0,035	S ≤ 0,035 Al ≥ 0,020 Cu ≤ 0,55	
	40	250	C ≤ 0,22 Mn ≤ 1,50 P ≤ 0,035	S ≤ 0,035 Al ≥ 0,020 Cu ≤ 0,55	


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Matthieu Sinnaeve
 Responsable Métallurgie Qualité
 Charleroi – Septembre 2023

Eric Hologne
 Responsable Système Management de la Qualité
 Charleroi - Septembre 2023

Rev. 0



DECLARATION OF PERFORMANCE
DOPIB039_S275JR_UK (1.0044)_EN 10025-1:2004

Unique identification of the product type : **S275JR (1.0044)**

1. Intended uses : **Metal structures or in composite metal and concrete structures**
2. Manufacturer: **Industeel Belgium S.A - 266, Rue de Chatelet – B6030 Marchienne-au-Pont - Belgium.**
Email : fabian.arrogante@arcelormittal.com –
Website : <https://industeel.arcelormittal.com/downloads/certifications-quality/>
3. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) : **System 2+**
4. Harmonised standard: **EN 10025-1:2004**
5. Notified body: **BSI N°0086 – Certificate 0086-CPR-787840**
6. Declared performances :


Essential characteristic	Performance				Harmonised technical specification
Tolerances on dimensions and shape	Thickness, length, width, Flatness on cut to length plate		EN 10029:2010 or according to the order		EN 10025-1:2004
	EN 10025-2 : 2019				
Yield Strength	Nominal thickness (mm)		Values (MPa)		
	>	≤	ReH min		
		16	275		
	16	40	265		
	40	63	255		
	63	80	245		
	80	100	235		
	100	150	225		
150	200	215			
200	250	205			
Tensile Strength	Nominal thickness (mm)		Values (MPa)		
	>	≤	Rm min	Rm max	
		2,99	430	580	
	2,99	100	410	560	
	100	150	400	540	
150	250	380	540		
Elongation	Nominal thickness (mm)		values		
	>	≤	% min		
		1	13	Lo = 80mm	
	1	1,5	14	Lo = 80mm	
	1,5	2	15	Lo = 80mm	
	2	2,5	16	Lo = 80mm	
	2,5	2,99	17	Lo = 80mm	
	2,99	40	21	5,65√So	
	40	63	20	5,65√So	
	63	100	19	5,65√So	
100	150	19	5,65√So		
150	250	18	5,65√So		
Impact Test	Nominal thickness (mm)		Values (trans.)		
	>	≤	KV mini (J)	T°	
		5,99	14	20°C	
	5,99	10,99	21	20°C	
10,99	250	27	20°C		
Weldability CEV	Nominal thickness (mm)		Values		
	>	≤	% max		
		40	0,40		
	40	150	0,42		
150	250	0,44			
Durability (chemical composition)	Nominal thickness (mm)		Values		
	>	≤	%		
		40	C ≤ 0,21 Mn ≤ 1,50 P ≤ 0,035	S ≤ 0,035 Al ≥ 0,020 Cu ≤ 0,55	
40	250	C ≤ 0,22 Mn ≤ 1,50 P ≤ 0,035	S ≤ 0,035 Al ≥ 0,020 Cu ≤ 0,55		

The performances of the product identified above are in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with regulation (EU) N°305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Matthieu Sinnaeve
 Head of Metallurgy Quality Department
 Charleroi – September 2023

Eric Hologne
 Head of Quality Management System
 Charleroi - September 2023




DECLARATION OF PERFORMANCE
DOPIB039_S275JR_UK (1.0044)_EN 10025-1:2004

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : **S275JR (1.0044)**

1. Verwendungszwecke : **Metallische Strukturen oder gemischte Strukturen Stahl-Beton**
2. Hersteller: **Industeel Belgium S.A - 266, Rue de Chatelet – B6030 Marchienne-au-Pont - Belgium.**
Email : fabian.arrogante@arcelormittal.com –
Website : <https://industeel.arcelormittal.com/downloads/certifications-quality/>
3. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : **System 2+**
4. Harmonisierte Norm: **EN 10025-1:2004**
5. Notifizierte Stelle : **BSI N°0086 – Zertifikat 0086-CPR-787840**
6. Erklärte Leistungen :

Wesentliche Merkmale	Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation
Abmessungs- und Formtoleranzen	Dicke, Länge, Breite, Ebenheit bei Blechen		EN 10029:2010 oder nach der Bestellung		EN 10025-1:2004
	EN 10025-2 : 2019				
Streckgrenze	Nenn Dicke (mm)		Werte (MPa)		
	>	≤	ReH min		
		16	275		
	16	40	265		
	40	63	255		
	63	80	245		
	80	100	235		
	100	150	225		
	150	200	215		
200	250	205			
Zugfestigkeit	Nenn Dicke (mm)		Werte (MPa)		
	>	≤	Rm min	Rm max	
		2,99	430	580	
	2,99	100	410	560	
	100	150	400	540	
Dehnung	Nenn Dicke (mm)		Werte		
	>	≤	% min		
		1	13	Lo = 80mm	
	1	1,5	14	Lo = 80mm	
	1,5	2	15	Lo = 80mm	
	2	2,5	16	Lo = 80mm	
	2,5	2,99	17	Lo = 80mm	
	2,99	40	21	5,65√So	
	40	63	20	5,65√So	
	63	100	19	5,65√So	
Kerbschlagarbeit	Nenn Dicke (mm)		Werte (quer)		
	>	≤	KV mini (J)	T°	
		5,99	8,49	14	20°C
	8,49	10,99	21	20°C	
	10,99	250	27	20°C	
Schweisbarkeit CEV	Nenn Dicke (mm)		Werte		
	>	≤	% max		
		40	0,40		
	40	150	0,42		
	150	250	0,44		
Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)	Nenn Dicke (mm)		Werte		
	>	≤	%		
		40	C ≤ 0,21 Mn ≤ 1,50 P ≤ 0,035	S ≤ 0,035 Al ≥ 0,020 Cu ≤ 0,55	
	40	250	C ≤ 0,22 Mn ≤ 1,50 P ≤ 0,035	S ≤ 0,035 Al ≥ 0,020 Cu ≤ 0,55	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) N°305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Matthieu Sinnaeve
 Leiter der Qualitätsabteilung Metallurgie
 Charleroi - September 2023

Eric Hologne
 Leiter des Qualitätsmanagements Systems
 Charleroi - September 2023