

DECLARATION OF PERFORMANCE
DOPIB046_X2CrNiN22-2 (1.4062)_ EN 10088-2:2014 + EN1090-1:2012

Code d'identification unique du produit type : **X2CrNiN22-2 (1.4062)**

1. Usages prévus : **Structures métalliques ou structures mixtes acier-béton**
2. Fabricant: **Industeel Belgium S.A - 266, Rue de Chatelet – B6030 Marchienne-au-Pont - Belgium.**
Email : fabian.arrogante@arcelormittal.com –
Website : <https://industeel.arcelormittal.com/downloads/certifications-quality/>
3. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **System 2+**
4. Norme harmonisée: **EN 10088-4:2014 + EN 1090-1 :2012**
5. Organisme notifié : **OCAB N°1148 – Certificat 1148-CPR2016-08-01**
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance				Norme harmonisée
Tolérances sur les dimensions et la forme	Epaisseur, longueur, largeur, Planéité de la tôle après découpe		EN 10029:1991 ou selon commande client		EN 10088-2:2014 + EN 1090-1:2012
EN 10088-2:2014 + EN 1090-1:2012					
Limite d'élasticité	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs (MPa)		
	>	≤	Rp0,2min	Rp1,0min	
		75	450		
	75	150	**		
Résistance à la traction	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs (MPa)		
	>	≤	Rm min	Rm max	
		75	650	850	
	75	150	**	**	
Allongement	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs		
	>	≤	% min		
		2,99	30	50mm	
	2,99	75	30	5,65√So	
	75	150	**	**	
Résistance au choc	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs		
	>	≤	% min		
		75	80	long.	
			80	trans.	
	75	150	**	**	
Résistance à la corrosion intergranulaire	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs		
	>	≤	selon ISO 3651-2		
		75	Garantie		
	75	150	**		
Durabilité (composition chimique)	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs		
	>	≤	%		
		150	C ≤ 0,030	0,16 ≤ N ≤ 0,28	
		Si ≤ 1,00	21,5 ≤ Cr ≤ 24,0		
		Mn ≤ 2,00	Mo ≤ 0,45		
		P ≤ 0,040	1 ≤ Ni ≤ 2,9		
		S ≤ 0,010			


** fait l'objet d'un accord entre le producteur et le client

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Matthieu Sinnaeve
 Responsable Métallurgie Qualité
 Charleroi – Septembre 2023

Eric Hologne
 Responsable Système Management de la Qualité
 Charleroi - Septembre 2023




DECLARATION OF PERFORMANCE
DOPIB046_X2CrNiN22-2 (1.4062)_ EN 10088-2:2014 + EN1090-1:2012

Unique identification of the product type : **X2CrNiN22-2 (1.4062)**

1. Intended uses : **Metal structures or in composite metal and concrete structures**
2. Manufacturer: **Industeel Belgium S.A - 266, Rue de Chatelet – B6030 Marchienne-au-Pont - Belgium.**
Email : fabian.arrogante@arcelormittal.com –
Website : <https://industeel.arcelormittal.com/downloads/certifications-quality/>
3. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) : **System 2+**
4. Harmonised standard: **EN 10088-4:2014 + EN 1090-1 :2012**
5. Notified body: **OCAB N°1148 – Certificate 1148-CPR2016-08-01**
6. Declared performances :

Essential characteristic	Performance				Harmonised technical specification
Tolerances on dimensions and shape	Thickness, length, width, Flatness on cut to length plate		EN 10029:1991 or according to the order		EN 10088-2:2014 + EN 1090-1:2012
	EN 10088-2:2014 + EN 1090-1:2012				
Yield Strength	Nominal thickness (mm)		Values (MPa)		
	>	≤	Rp0,2min	Rp1,0min	
	75	75	450		
Tensile Strength	Nominal thickness (mm)		Values (MPa)		
	>	≤	Rm min	Rm max	
	75	150	650	850	
Elongation	Nominal thickness (mm)		values		
	>	≤	% min		
		2,99	30	50mm	
	2,99	75	30	5,65√So	
impact test	Nominal thickness (mm)		values		
	>	≤	% min		
		75	80	long.	
	75	150	80	trans.	
Intergranular corrosion resistance	Nominal thickness (mm)		Values		
	>	≤	according to ISO 3651-2		
	75	150	guaranteed		
Durability (chemical composition)	Nominal thickness (mm)		Values		
	>	≤	%		
		150	C ≤ 0,030 Si ≤ 1,00 Mn ≤ 2,00 P ≤ 0,040 S ≤ 0,010	0,16 ≤ N ≤ 0,28 21,5 ≤ Cr ≤ 24,0 Mo ≤ 0,45 1 ≤ Ni ≤ 2,9	
** subject to agreement between manufacturer and his customer					

The performances of the product identified above are in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with regulation (EU) N°305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Matthieu Sinnaeve
 Head of Metallurgy Quality Department
 Charleroi – September 2023

Eric Hologne
 Head of Quality Management System
 Charleroi - September 2023




DECLARATION OF PERFORMANCE
DOPIB046_X2CrNiN22-2 (1.4062)_ EN 10088-2:2014 + EN1090-1:2012

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : **X2CrNiN22-2 (1.4062)**

1. Verwendungszwecke : **Metallische Strukturen oder gemischte Strukturen Stahl-Beton**
2. Hersteller: **Industeel Belgium S.A - 266, Rue de Chatelet – B6030 Marchienne-au-Pont - Belgium.**
Email : fabian.arrogante@arcelormittal.com –
Website : <https://industeel.arcelormittal.com/downloads/certifications-quality/>
3. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : **System 2+**
4. Harmonisierte Norm: **EN 10088-4:2014 + EN 1090-1 :2012**
5. Notifizierte Stelle : **OCAB N°1148 – Zertifikat 1148-CPR2016-08-01**
6. Erklärte Leistungen :

Wesentliche Merkmale	Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation
Abmessungs-und Formtoleranzen	Dicke, Länge, Breite, Ebenheit bei Blechen		EN 10029:1991 oder nach der Bestellung		EN 10088-2:2014 + EN 1090-1:2012
	EN 10088-2:2014 + EN 1090-1:2012				
Streckgrenze	Nenn dicke (mm)		Werte (MPa)		
	>	≤	Rp0,2min	Rp1,0min	
		75	450		
	75	150	**		
Zugfestigkeit	Nenn dicke (mm)		Werte (MPa)		
	>	≤	Rm min	Rm max	
		75	650	850	
	75	150	**	**	
Dehnung	Nenn dicke (mm)		Werte		
	>	≤	% min		
		2,99	30	50mm	
	2,99	75	30	5,65√So	
	75	150	**	**	
Kerbschlagarbeit	Nenn dicke (mm)		Werte		
	>	≤	% min		
		75	80	lang.	
			80	quer.	
	75	150	**	**	
interkristalline Korrosionsbeständigkeit	Nenn dicke (mm)		Werte		
	>	≤	gemäß ISO 3651-2		
		75	garantie		
	75	150	**		
Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)	Nenn dicke (mm)		Werte		
	>	≤	%		
		150	C ≤ 0,030	0,16 ≤ N ≤ 0,28	
		Si ≤ 1,00	21,5 ≤ Cr ≤ 24,0		
		Mn ≤ 2,00	Mo ≤ 0,45		
		P ≤ 0,040	1 ≤ Ni ≤ 2,9		
		S ≤ 0,010			

**Es ist Gegenstand einer Vereinbarung zwischen Hersteller und Kunden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) N°305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Matthieu Sinnaeve
 Leiter der Qualitätsabteilung Metallurgie
 Charleroi - September 2023

Eric Hologne
 Leiter des Qualitätsmanagements Systems
 Charleroi - September 2023

