

1. Code d'identification unique du produit type :

Tôle forte S690QL / 1.8928

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Tôle forte S690QL / 1.8928 selon EN 10025-6

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Eléments de construction soudés ou assemblés par rivets ou boulons

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

**INDUSTEEL France
Site de Châteauneuf
118 Route des Etaings
42800 Châteauneuf
France
Tél : +33 477752007**

e-mail : info.dopil@arcelormittal.com

Website : <https://industeel.arcelormittal.com/services-support/documentstools/quality-certifications/>

5. Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Systeme 2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

L'organisme notifié pour le contrôle de production en usine, TÜV SUD Industrie Service GmbH n° 0036, a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine, la surveillance continue, l'examen et l'approbation du contrôle de production en usine, et a délivré le certificat de conformité de contrôle de production n° 0036-CPR-M-093-2016.

8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances		Spécification technique harmonisée
Tolérances sur dimensions / formes	Epaisseur		EN 10029 Classe A	
	Planéité		EN 10029 Classe N	
Limite d'élasticité	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs min (MPa)	
	> 100	≤ 150	630	
Résistance à la traction	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs min (MPa) max (MPa)	
	> 100	≤ 150	710	900
Allongement	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs min (%)	
	> 100	≤ 150	14	
Résistance au choc (sens long)	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs T°C Min Kv (J)	
	> 100	≤ 150	0	50
			-20	40
			-40	30
Résistance au choc (sens travers)	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs T°C Min Kv (J)	
	> 100	≤ 150	0	35
			-20	30
			-40	27
Composition chimique	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs Elément max (%)	
	> 100	≤ 150	C	0.20
			Si	0.80
			Mn	1.70
			P	0.020
			S	0.010
			N	0.015
			B	0.005
			Cr	1.50
			Mo	0.70
			Ni	4.0
			Cu	0.50
			V	0.12
			Nb	0.06
		Ti	0.05	
Soudabilité	Epaisseur nominale (mm)		Valeurs CEV (%max)	
	> 100	≤ 150	0.83	

EN 10025-6 : 2019

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente Déclaration Des Performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié au point 4.

Signé pour le fabriquant et en son nom par :

Ing. Aurélien Chaize
Département Métallurgie
Châteauneuf, 2020-09-23

